

VERLACK	TEKNİK DOKÜMAN	Doküman No :	
		Revizyon No :	
		Yayın Tarihi :	
		Sayfa No :	1/2

Ürün Adı : VERLACK SENTETİK SONKAT BOYA

Ürün Kodu :

Tanım : Uzun yağlı reçine esaslı, sentetik parlak sonkat boyadır.

Ambalaj Şekli : 1 kg, 3 kg, 18 kg

Renk : Standart kartela renkleri

Standart :.

Kullanım Yerleri : Her türlü iç ve dış mekandaki ahşap, metal, betonarme yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.

Özellikleri : Geliştirilmiş ideal formülasyonu sayesinde mükemmel yapışma ve esneklik özelliğine sahiptir. Yüksek örtme gücüne sahip olup; dekoratif görünümlü, parlak sonkat boyadır.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi : Uzun yağlı reçine

Viskozite (23°C, KU) : 85 -95

Yoğunluk (g/ml) : 1.20 – 1.25 (renge bağlı olarak)

Katı Madde (Ağırlıkça %) : 66 ± 5 (renge bağlı olarak)

Parlaklık (Gloss, 60°) : Min. 85

Parlama Noktası (°C) : 38

Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 20 m²/lt (30µ kuru film kalınlığında)

Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 11-13 m²/lt (tek kat uygulama)
10-11 m²/kg (tek kat uygulama)

Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat

Kuruma Süresi (23°C,%50RR): Dokunma Kuruma : 4 - 5 saat

Toz Tutmama : 7 - 8 saat

Tam Kuruma : 24 saat

İnceltme Oranı : %10-15 oranında VERLACK Sentetik Tiner ile inceltilir.

VERLACK	TEKNİK DOKÜMAN	Doküman No :	
		Revizyon No :	
		Yayın Tarihi :	
		Sayfa No :	2/2

UYGULAMA :

1-Yüzey Hazırlama :

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler nem, kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Metal yüzeyler VERLACK Antipas ile astarlanmalıdır. Eski boyalı yüzeylerin zımparalandıktan ve temizlendikten sonra boyanması tavsiye edilir.

2-Uygulama Şekli :

Astar uygulamasından 12 saat sonra; VERLACK Sentetik Boya % 10-15 oranında VERLACK Sentetik Tiner ile inceltilerek, yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

VERLACK Sentetik Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri VERLACK Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

VERLACK Sentetik Boya uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.

Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 10 : Alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.